

инв. № подл. 07-466483 от 18.11.17

Таблица 4. Химический состав труб

Марка стали	Массовая доля элементов, %									
	Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Титан	Кобальт	Сера	Фосфор	Азот
08X18H10T	0,08	0,80	1,50	17,0-19,0	10,0-11,0	5С-0,7	-	0,020	0,030	0,05
08X18H10TU	0,08	0,80	1,50	17,0-19,0	10,0-11,0	5С-0,7	0,05	0,020	0,030	0,05

Примечания

1. Содержание остаточных элементов должно соответствовать требованиям ГОСТ 5632.
2. Допускаемые отклонения в металле труб - в соответствии с ГОСТ 5632

