

Извещение	РИ-63287	Обозначение ПИ (ДПР, ПР)	Лист
Изм.	Содержание изменения		3
1			

где D_m – средний наружный диаметр трубы, мм,
 s – толщина стенки трубы, мм,
 ρ – плотность металла – 7,9 г/см³.

5. Пункт 1.6 «Теоретическая масса 1 м длины» исключить.

6. Пункт 1.8 исключить второй абзац.

7. Пункт 1.9 дополнить абзацами:

«По требованию потребителя массовая доля кобальта должна быть не более 0,05%. Для заказа труб с ограниченным содержанием кобальта в обозначении марки стали добавляется буква У (например: 08X18H10ТУ)».

8. Таблица 4. Заменить наименование: «Химический состав труб» на «Химический состав металла труб».

Таблицу 4 изложить в следующей редакции:

Таблица 4. Химический состав металла труб

Марка стали	Массовая доля элементов, %								
	Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Титан	Сера	Фосфор	Азот
	не более								
08X18H10T	0,08	0,80	1,50	17,0-19,0	10,0-11,0	5С-0,7	0,020	0,030	0,05

Примечания

1. В графе «Титан» в формуле определения содержания титана буква С обозначает количество углерода в стали.
2. В металле труб допускается отклонения по химическому составу от норм, указанных в таблице. Предельные отклонения не должны превышать указанные в ГОСТ 5632.
3. Содержание остаточных элементов должно соответствовать требованиям ГОСТ 5632.